



ACRYL-W FUGEMASSE er en en-komponent akrylfugemassee basert på akrylpolymer i vanddispersjon, tiksotropisk pasta som kan påføres både horisontale og vertikale flater. ACRYL-W FUGEMASSE herder ved fordamping av vann og er overmalbar. Den er tilsatt mugg- og soppdreper og er nesten luktfri.

ACRYL-W FUGEMASSE er en elastisk fugemassee som først og fremst egner seg for tetting og fugging innvendig på små områder, maks 15 % av fugens opprinnelig bredde. Typiske bruksområder er innvendig tetting og fugging rundt dører og vinduer og sparkling av små sprekker puss, betong og treverk. Lydisolerende. Ved utvendig bruk, må fugen beskyttes mot regn og frost til den er herdet. ACRYL-W FUGEMASSE har god heft både mot fuktige og tørre og rene flater på de fleste byggematerialer uten bruk av primer.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Fugesidene skal være rene og frie for olje og løse partikler. På sterkt sugende underlag skal det påføres primer bestående av 1 del ACRYL-W FUGEMASSE og 2 deler vann før fugging. Tørketiden vil være ca 1 time ved normal romtemperatur.

Fugging:

Bruk maskeringstape for å unngå søl. Hvis fugene er dype bør de bunnfylles med bunnfyllingslist. Bruk en bunnlist med tette celler som ikke absorberer vann. Listen skal være ca. 20% tykkere enn fugens bredde. Bruk et verktøy ved montering så listens ytre sjikt ikke skades. Kapp toppen på patronen, skru på dysen og skråskjær denne slik at hull diameteren blir like stor som fugens bredde. Sett patronen i pistolen og press massen ut slik at fugen fylles helt. Pass på at det ikke dannes luftlommer. Fugene må glettes med fingeren, eller en sparkel/flat trepinne fuktet i såpevann innen 5 minutter. Ved vertikale fugarbeider glettes fugen nedenfra og opp. Maskeringstape må fjernes umiddelbart.

Rengjøring:

Uherdet ACRYL-W FUGEMASSE kan rengjøres med vann. Herdet fugemassee kan bare rengjøres mekanisk.

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	+5°C til +40°C.
Egenvekt:	1,72g/ml.
Tørrstoff:	86%.
Maks tillatt bevegelse:	± 7,5%.
Herdetid:	Skinndannelse etter ca 5 minutter. Klebefri etter ca 2 – 3 timer. Gjennomherdet etter 1 – 3 døgn.
Temperaturbestandighet:	-20°C til +75°C.
Emballasje:	310 ml.
Hardhet Shore A:	40.
Rengjøring:	Uherdet ACRYL-W FUGEMASSE kan rengjøres med vann. Herdet fugemasse kan bare rengjøres mekanisk.
Farger:	Hvit.
Lagring:	18 mnd. ved tørr og frostfri lagring i uåpnet emballasje og mellom +5°C til +25°C.