

TEKNISK INFORMASJON

ADDA ARMIT **Heftforsterker**

ADDA ARMIT er en vannfast akrylbasert heftforsterke for bruk ute og inne. **ADDA ARMIT** virker plastifiserende, hvilket gir økt bearbeidbarhet, økt vedheft, høyere slitestyrke og trykk-/bøyeasthet, bedre kjemikalieasthet, bedre vannetthet, og bedre elastisitet.

Bruksområder:

ADDA ARMIT heftforsterker brukes som tilsetning til:

- Gyselag ved puss og påstøp for å hindre bom/
- Grunning: for å bedre inntrengning i underlag.
- Slemmemørtel for økt vedheft, smidighet og vannetthet.
- Avretningsmasse. Kan sparkles ut til 0 uten fare for riss, svinn og avskallinger.
- Sparkel og avretningsmasse for utbedringer av sår i puss og betong.
- Puss og påstøp. Gir økt bearbeidbarhet, styrke og vannetthet.
- Klebemørtel for montering av sálbenker, peiselementer, heller, forblendingssystem, vegg/gulvflis mm.
- Fugemasse. Oppnår bedre vedheft og vann- og kjemikalieasthet.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Underlaget skal være fast og rent. Løse partikler og morken betong fjernes. Olje, fett eller asfaltflekker fjernes. Under forutsetning av rent, fast underlag, er prikkhugging ikke nødvendig. Gammel betong og porøse flater forvannes.

Gysing:

Gyses når flaten er fuktig (ikke våt). Sement og sand tørrblandes (1:1), og tilsettes blande vannet (**ADDA ARMIT**: vann = 1:1) til man oppnår en vellinglignende konsistens.
Pusslaget påføres mens gyselaget er vått. Har gyselaget tørket, gyses på nytt. Gys derfor ikke for store felt av gangen.

Grunning:

Ved puss av vegg, himling eller ved flissetting, grunnes flaten på forhånd med en mørtel (sement: sand = 1:2 og **ADDA ARMIT**: vann = 1:1).
Grunningen skal være bæredyktig før puss trekkes på. Hvis slemmelaget har tørket (for eksempel over natten), skal det forvannes før påføring av puss.

Mørtel:

Blandingsforholdet seiment: sand og **ADDA ARMIT**: vann er avhengig av mørteltykkelsen. Se tabellen. Da **ADDA ARMIT** også har en plastiserende virkning, reduseres mengden blande vann noe.

Reparasjon/ sparkel: **Ettervanning:**

Blandingsforholdet er avhengig av tykkelsen på reparasjon/sparkelsjiktet. Se tabell.
Ved alle mørtel-/slemmearbeider er det viktig å holde flaten fuktig de første døgn etter utlegging.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	Minimum + 5°C
Tørrstoffinnhold:	Ca 50%
Spesifikk vekt:	1,1
Frostbestandighet:	-20°C. Kan tines opp i romtemperatur, men uten ekstra varmetilførsel.
Lagring:	1 år i uåpnet emballasje. Bør lagres frostfritt.
Rengjøring:	Umiddelbart med vann
Emballasje:	1 kg flaske
GTIN nr:	7055551140005
Vekt/mål LxBxH:	1 flaske - 1 kg: 8 x 8 x 26 cm 1 krt - 12 flasker - 12 kg: 33 x 25 x 28 cm 1 pall - 30 krt - 360 flasker - 380 kg: 120 x 80 x 114 cm

Dosering:

BRUKSOMRÅDER mørteltykkelse	BLANDINGSFORHOLD		ANTATT FORBRUK ARMIT	
	sement:sand	ARMIT:vann	kg pr sekk sement (40kg)	gram pr m² og mm
GYSING/GRUNNING	1:1	1:1	8	125
SLEMMING	1:2	1:2	8	60
VEGG OG TAKPUSS	1:5	1:5	4	25
GULVPUSS	1:3	1:3	8	40
FLISE/FUGEMØRTEL	1:3	1:3	8	40
GENERELLE REP. og MURARBEIDER	1:3	1:5	4	25

Sement og tilslag tørrblandes og tilsettes **ADDA ARMIT**/vann til den ønskede konsistens.



Adda Byggkjemi AS

Grønland 32B

N-3045 Drammen

Tel: 32 26 09 99 www.adda.no / post@adda.no

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

GRUNNING
11.2025