

**Beskrivelse:** RETARDIN PASTA er en vannbasert overflateretarder til bruk på betongens negative side (på formen eller forskalingen) eller på betongens positive side. RETARDIN er en pasta for frilegging av betong med kontrollert dybdevirkning med kornstørrelse inntil 48 mm. Inneholder ikke løsemidler.

**Bruksområder:** RETARDIN kan også brukes som "Weekend-pasta", dvs. man kan støpe på fredag og avformes på mandag. Langtidseffekten påvirkes gunstig ved tilsetning av ADDA R i fredagsstøpen. Virkningen av pastaen og strukturen på betongen er avhengig av steinens farge og kornstørrelse, sementinnhold, v/c-tall og konsistens med en anbefalt slump på ca 20 cm – flytende. For å finne den gunstigste betongsammensetning og frileggingstidspunkt, bør prøvestøp utføres.

#### Frileggingedybder:

RETARDIN PASTA 04 – største stein 4 mm (brun)  
RETARDIN PASTA 08 – største stein 8 mm (gul)  
RETARDIN PASTA 16 – største stein 16 mm (hvit)  
RETARDIN PASTA 32 – største stein 32 mm (rød)  
RETARDIN PASTA 48 – største stein 48 mm (grønn)

## BRUKSANVISNING

**Forarbeide:** Formen bør være fri for betongrester, rust etc. Rester av forskalingsolje vil ikke påvirke resultatet. Omrøres godt før bruk.

**Blanding:** RETARDIN PASTA skal brukes ufortynnet. Avvasking foretas normalt etter avforming neste dag, men kan også foretas inntil 3 dager etter støp uten at det går utover det endelige resultat. Det viktigste er at avvaskingen foretas umiddelbart etter avforming. Forprøving bør utføres for å oppnå det beste sluttresultat.

**Påføring:** Påføres så jevnt som mulig med rull eller kost. Forsatsen plasseres forsiktig i formen. Ventetid er ikke nødvendig. Toppen bør ikke ha en større avstand fra formen enn 20 – 30 cm. Etter avforming skal avvasking skje umiddelbart.



Adda Byggkjem AS  
Gråterudveien 26  
N-3036 Drammen  
Tel: 32 26 09 99  
Fax: 32 26 09 98  
[www.adda.no](http://www.adda.no)

## TEKNISKE DATA

<b>Brukstemperatur:</b>	Minimum + 5°C
<b>Forbruk:</b>	Ca 200 gram pr m <sup>2</sup> ; ca 5 m <sup>2</sup> pr kg
<b>Emballasje:</b>	25 kg spann
<b>Lagring:</b>	Lagres i temperatur på minimum 10°C og maksimum 25°C. Ca 6 måneder i uåpnet emballasje