

Avrettingsmasse

ADDA BASIC FIBERAVRETTING 2506 er en fiberarmert sementbasert avrettingsmasse med høy trykkstyrke beregnet til innendørs bruk. Den er velegnet til våtrom. **ADDA BASIC FIBERAVRETTING 2506** kan brukes som avrettingsmasse for innstøping av varmekabler og til lavt byggende varmegulv.

ADDA BASIC FIBERAVRETTING 2506 er selvjevnende, men kan også benyttes til å bygge fall mot sluk. Anbefalt tykkelse fra 5-50 mm. Minimumstykkelse over varmekabler er 5 mm ved flislegging, og 10 mm under gulvbelegg. På sviktende underlag anbefales en minimumstykkelse på 25 mm uansett gulvbelegg. På brennbart underlag må det legges ut et ubrennbart lag på minimum 5 mm under varmekablene. **ADDA BASIC FIBERAVRETTING 2506** kan benyttes til dette.

ADDA BASIC FIBERAVRETTING 2506 kan brukes til oppretting av gamle og nye gulv og benyttes på underlag av betong, gips, styropor, treverk, sponplater og keramiske fliser.. **På våtrom skal ADDA BASIC FIBERAVRETTING 2506 alltid dekkes med ADDA KOMBIFLEX påstrykningsmembran før det limes fliser. ADDA TOPFLEX** grunning skal benyttes mellom **ADDA BASIC FIBERAVRETTING 2506** og smøremembran.

START

BRUKSANVISNING

Før du begynner:

En forutsetning for et godt resultat er grunning/priming av underlaget med **ADDA TOPFLEX** Grunning, korrekt blandingsforhold og temperatur. Er det annet materiale i underlaget enn det som beskrives, må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. Alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på 23°C i luft/underlag/materiale samt en luftfuktighet på 50%. Max. vanntilsetning skal ikke overskrides. Masse som har begynt å herde blandekaret må ikke tilsettes mer vann. Det må monteres ekspansjonsbånd mellom planlagt gulv og vegg.

Forarbeid:

Underlag av betong, puss og tre skal være rene, støvfrie (bruk støvsuger!) og tørre. Gamle fliser og maling vaskes eventuelt med lut- eller salmiakkvask for å fjerne fett og såperester. Sparkling på spon og tre krever FIBERMAT plastnett lagt med primeren. Betong og sementpuss grunnes med **ADDA TOPFLEX** grunning blandet 1:2 med vann. Andre typer underlag, som for eksempel gipsplater, treverk, sponplater og keramiske fliser grunnes med **ADDA TOPFLEX** grunning uførtynnet. **ADDA BASIC FIBERAVRETTING 2506** skal beskyttes mot oppstigende fukt i kjellergulv. Grunningen må være tørr før sparklingen begynner. Det skal også grunnes mellom hvert lag der dette forekommer.

Blandingsforhold:

ADDA BASIC FIBERAVRETTING 2506 drysses i 3,1 - 3,3 liter vann pr 20 kg sekk, og blandes med drill og visp i ca. 3 min til alle klumper er borte. Ved bygging av fall kan det brukes mindre vannmengde. Max vanntilsetning skal ikke overskrides.

Vernetiltak:

Unngå kontakt med hud/øyne. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Utlegging:

Ved installasjon av varmekabler kan **ADDA BASIC FIBERAVRETTING 2506** brukes til å bygge kabelens underhøyde. Kablene må festes forsvarlig slik at de ikke forskyver seg under sparklingen. **NB! Utlegging av varmekabel skal alltid utføres av autorisert installatør.** Massen helles utover gulvet og jevnes med en bred stålsparkel. Benytt piggrulle i tillegg. Massen er tregtflytende og må hjelpes på plass. Ønskes mer flyt bruk **ADDA PLAN SUPER**. Temperaturen ved utlegging skal være minst +6°C på gulvet og ikke komme under +2°C de første dagene. Sterk oppvarming den første tiden etter utlegging bør unngås. Direkte sollys og vind kan gi uttøringsriss i overflaten på massen.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

The logo for Adda, featuring the word "Adda" in a bold, dark blue sans-serif font. A small green water drop icon is positioned above the letter 'd'.

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	Ned til +6°C
Blandingsforhold:	3,1 - 3,3 liter pr 20 kg sekk
Forbruk:	1,7 kg tørr masse pr mm pr m ² . Dvs. 1,7 kg gir 1 l ferdigblandet masse som dekker 1 mm pr. m ² .
Lagtykkelse:	Opptil 50 mm.
Brukstid:	20 minutter.
Bearbeidbar:	Opptil 40 min. avhengig av temperatur etc
Tørketid:	ADDA BASIC FIBERAVRETNING 2506 er gangbar etter 3-4 timer, kan flislegges etter 5-6 timer. Kan belegges med ADDA KOMBIFLEX påstrykningsmembran etter 1 dag (tynnere lag enn 15 mm), eller 2 døgn (tykkere lag enn 15 mm). Kan belegges med vinyl/parkett etter 2 dager.
Rengjøring:	Umiddelbart med vann
Emballasje:	20 kg plastsekk (48 sekker pr. pall). Mål: 120 x 80 x 90 cm.
GTIN nr.:	7055559500146

Herdetid:

Herdetid	Trykkfasthet	Bøystrekkfasthet
7 døgn	20 N/mm ²	4 N/mm ²
28 døgn	30 N/mm ²	6 N/mm ²
56 døgn	35 N/mm ²	7 N/mm ²

Holdbarhet: **Plastsekk:** Teknisk holdbarhet er 12 mndr. fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje. Se produksjonsdato på sekk. Produktet inneholder kromreduisert sement og reduksjonseffekten varer i minst 6 mndr etter produksjonsdato ved korrekt oppbevaring.

Herdetid før gulvvarme settes på: 2 uker

Utflytningsegenskaper: 120 – 130 mm (ved 3,3 l vann pr 20 kg sekk)

Adda

Adda Byggkjemi AS
Grønland 32B
3045 Drammen
Tel: 32 26 09 99
www.adda.no
post@adda.no

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

START
05.26